Monf®

治具簡易補修用・メッキ用マスキング剤

フロンテックスTX-1

常温乾燥型

※溶剤系塗料なので換気をしながらご使用ください。

フロンテックスTX-1ご使用方法

治具の簡易補修

乾燥 → メッキ工程

メッキマスキング

乾燥 → メッキ工程

ディッピングもしくは刷毛塗で塗布します。

※基本的にはそのまま製品化。
はく離させる場合はフロンシンナーTX-Sに
浸漬させて融解させながら、はく離させます。

治具簡易補修用・メッキ用マスキング剤（常温乾燥型）

フロンテックス　TX-1

高密着タイプ

■ここがポイント！

●用途：常温乾燥タイプのメッキ用治具の簡易防鍍補修用、およびメッキマスキング用。

●特徴①：耐薬品性、撥水性が強く、あらゆるメッキ液の酸、アルカリに耐え、メッキ液の組成を破壊汚損しません。

●特徴②：加工が簡単なので、小ロットのメッキ治具防鍍補修に最適です。

●特徴③：密着性に優れており、条件の過酷なメッキマスキング等にも手軽にお使いいただけます。

■物理的特性

検　査　項　目	測　定　値	備　　考
粘度V9　30℃	330mPa・s	B型粘度計
乾燥時間　15℃	指触　12分	銅板上塗布 被膜厚0.1㎜
〃	完全　90分	
乾燥時間　70℃	15分	
被膜の比重	1.32	
耐熱性　100℃	20H	360°屈曲亀裂発生まで
抗張力　20℃	1.10Kg/mm^2	
体積抵抗　30℃	4.9×10^{14}Ω・㎝	

■耐薬品性

検査薬品名	常温7日間浸漬	60℃24h浸漬
酢酸10%	変化なし	変化なし
重クロム酸50%	変化なし	変化なし
塩酸10%	変化なし	変化なし
硫酸30%	変化なし	変化なし
硝酸10%	変化なし	変化なし
苛性ソーダ10%	変化なし	変化なし
ニッケルメッキ液	変化なし	変化なし
クロムメッキ液	変化なし	変化なし
銅メッキ液	変化なし	変化なし

■基本スペック

標準サイズ（入れ目）	3kg
カラー	青

注意：使用した結果、発生した損害については責任を負いかねます。用途に適しているか、ご確認の上、ご使用ください。

- 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
- 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
- その他サイズについては別途ご相談ください。

本社：本社：神奈川県横浜市旭区上川井町2235-7　TEL:045-922-5221　FAX:045-922-5225
いわき好間工場：福島県いわき市好間工業団地12-1　TEL:0246-36-7151　FAX:0246-36-7157

ホームページ
QRコード
ダイレクトリンク