

品質特性表

品名: フルトーシーリングSM

試験項目	単位	測定値
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	3.9×10^{13}
吸水率	%	0.20
加熱減量	%	0.27
加熱負荷変形率	%	51.2
重量	g	505

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以上