

品質特性表

品名: MONF No.801A

| 試験項目 | 単位 | 測定値 |
|--------|--------|-------|
| 総厚 | mm | 0.317 |
| 長さ | m | 25.3 |
| BA粘着力 | N/10mm | 4.4 |
| BA保持力 | mm/A* | 0.2 |
| ボールタック | ボールNo. | 32< |
| 高速展開力 | N/10mm | 1.4 |
| 引張強さ | N/10mm | 62.7 |

A*: 25mm×25mm・1kg・15min

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以 上