品質特性表

品名：Monf梱包用ポリエチレンテープ№8211

古藤工業株式会社
品質保証部

責任者	担当者
大平	運賀

試 験 項 目	単　位	測　定　値
厚さ	mm	0.17
粘着力（BA）	N／10mm	7.7
40℃落下分	min／A*	59
ボールタック	ボールNo.	32
引張強さ	N／10mm	37.9
巻戻し力	N／10mm	0.6

A*：25mm×25mm・1kg　温度：40℃　最大60min
※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以　　上