

品質特性表

品名:Monf粘着性ポリエチレンテープH-520

古藤工業株式会社
品質保証部

責任者	担当者
大平	運賀

試験項目	単位	測定値	
厚さ	mm	0.50	
引張強さ	常態	N/mm ²	4.7
	老化後	N/mm ²	4.2
伸び	常態	%	467
	老化後	%	460
重ね合わせ粘着力	N/10mm	17.2	
体積抵抗率	Ω・cm	2.5×10 ¹⁶	
絶縁破壊電圧	kV/mm	30	

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以 上