

品質特性表

品名: Monf床下合板用養生粘着シート貼床Z1(正巻)

古藤工業株式会社
品質保証部

責任者	担当者
大平	運賀

試験項目	単位	測定値
製品厚み	mm	0.08
引張強度	N/10mm	20.5
引張伸度	%	823.3
粘着力20分後	N/10mm	1.1
自背面粘着力	N/10mm	0.5

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以上